



CHAPISCO

Adesivo de base PVA para maior aderência de chapiscos e argamassa.

-  Alta aderência de chapiscos e argamassas
-  Não reemulsiona
-  Adere chapisco sobre EPS
-  Alto desempenho
-  Compatível com chapisco rolado
-  Melhora a qualidade da argamassa



Características

QBorg Chapisco é um adesivo a base de PVA, para confecção de argamassa de chapisco e argamassas em geral. Promove melhor aderência do chapisco sobre concreto, alvenaria, bases cimentícias e EPS. Melhora as características de trabalhabilidade e do desempenho de argamassas.

Aplicações

Indicado para preparação de pontes de aderência e chapisco de alto desempenho. Quando adicionado nos traços de argamassas e gesso, melhora as propriedades de adesão, permeabilidade, plasticidade e coesão.

Modo de uso

Deve-se homogeneizar o produto antes de usar.

CHAPISCOS: Traço: 1 parte de cimento Portland/3 partes de areia média. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco à 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência desejada da argamassa.

ARGAMASSAS PARA REGULARIZAÇÕES EM GERAL: Traço: 1 parte de cimento Portland/3 partes de areia média. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco à 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência desejada da argamassa.

ESTUCAMENTO: Traço: 1 parte de cimento Portland/3 partes de areia fina. Preparar a água de amassamento, adicionando 1 parte de QBorg Chapisco à 2 partes de água. Adicione a mistura ao cimento e areia, na quantidade suficiente para que se alcance a consistência desejada da argamassa.

OBSERVAÇÕES GERAIS: Não deixar a massa muito fluida. Proceder forte adensamento. Evitar secagem rápida da argamassa aplicada.

Limitações

QBorg Chapisco não substitui a necessidade da correta preparação da superfície que será revestida.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

Apresentação



Balde 18kg
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 18kg
Peso bruto: 18,69kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
 Branco	QBORG270166	7898718270166



Tambor 200kg
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 200kg
Peso bruto: 210kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
 Branco	QBORG270173	7898718270173

Dados Técnicos

Aspecto	Líquido branco leitoso
Odor	Característico
Densidade	1,00 a 1,01
Densidade relativa	1,01 a 1,05
pH	3,0 a 5,5
Viscosidade (copo Ford n2) s	40 a 50
Ponto de ebulição inicial	97°C
Taxa de evaporação	56 a 58%
Solubilidade	Miscível em água

