



BASE D'ÁGUA

Selante com acabamento premium para vedação em juntas de móveis e acabamentos em geral.



Flexibilidade permanente



2 em 1: cola e calafeta



Aceita pintura



Apresentação



Cartucho 400g
NCM 3506.91.20
Peso líquido: 400g
Peso bruto: ≈ 460g



Peso líquido: 4,8kg
Peso bruto: ≈ 5,6kg
Medidas: 240x240x160mm (CxLxA)

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras	Cod. Barras Caixa
○ Branco	QBORG271576	7898718271576	17898718271573

Dados Técnicos

Atribuição	Selantes / Adesivos Acrílicos
Aparência	Pastosa
Densidade (g/cm ³) (picnômetro)	1,58 ±0,02
Tempo de formação de pele (25°C e 50% HR)	±15 minutos
Tempo de cura (25°C e 50% HR)	2mm/24h
Tempo de escoamento (NBR 9278) (20g - 1,5kgf/cm ³ - 2,8mm ²)	NA
Dureza (Shore A) (ASTM D2240)	NA
Alongamento na ruptura (ASTM D412)	±50%
Tensão a 100% de alongamento (ASTM D412)	NA
Tensão da Ruptura (ASTM D412)	±1,50 N/mm ²
Resistência a UV (ASTM G154-2006)	NA
Temperatura de trabalho	Entre +10°C a +40°C
Resistência à temperatura	Entre -20°C a +60°C
Pintura	Aceita

Características

Q-Borg Base d'Água é um selante de base emulsão acrílica flexível com fungicida indicado para vedações em uma variedade de substratos. Resistente à formação de fungos, pode ser lixado, pintado e receber revestimento sobre a aplicação. Não trinca.

Aplicações

Indicado para diversas aplicações na construção civil, como em cantos de paredes, esquadrias e guarnições, marcos de portas e janelas, molduras de gesso, roda-meios, roda-tetos e rodapés e em trincas e fissuras. Adere em diversos substratos, como: aço, aço galvanizado, alumínio, alvenaria, azulejo, cerâmica, cimento, compensado de madeira, concreto, drywall, espelho, ferro, granito, inox, louça, madeira, mármore, MDF, metal, pedra, telha, telha de amianto, vidro etc.

Modo de uso

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar isenta de pó, gorduras ou qualquer substância que impede uma boa aderência. Remover todos os resíduos de materiais (lixar, se necessário). Limpar e desengordurar a superfície e aguardar sua secagem antes da aplicação. Para melhor acabamento, proteger as áreas onde não se pretende o contato do produto com fita adesiva. Para reparos de trincas, abrir a fissura com uma ferramenta pontiaguda para remover todos os resíduos (lixar, se necessário). A largura e profundidade máximas da fissura devem ser de 1mm (fendas maiores podem indicar problemas estruturais na edificação e devem ser avaliadas por profissionais). Não utilizar querosene ou gasolina para a limpeza das superfícies.

APLICAÇÃO: Aplicar sobre a superfície seca, com temperatura ambiente entre +10°C a +40°C. Aplicar o produto na área desejada e imediatamente fazer o acabamento. No caso de uso de fita adesiva removê-la antes que forme película. Para trincas, aplicar o produto preenchendo completamente a trinca e remover o excesso em seguida, pressionando levemente com uma espátula. Lixar após 24 horas para dar acabamento. Em todas aplicações, evitar contato com água durante as primeiras 12 horas. Após o uso, deixar uma pequena quantidade de produto acima do bico para formar um tampão e, para reutilização, retirar o tampão. Reutilizar em até uma semana após aberto. No caso de aplicações em substratos diferentes dos mencionados no Boletim Técnico, recomenda-se realizar um teste para avaliar a adesão e compatibilidade do produto.

Limitações

Não utilizar em espelhos e aquários. Não aplicar em plásticos à base de polietileno, polipropileno, nylon®, acrílico e politetrafluoretileno. Não utilizar em materiais que terão contato com alimentos e imersão contínua em meios líquidos. Não utilizar em fachadas de vidro e qualquer adesão estrutural que necessite resistência. Não utilizar em superfícies que eliminam óleo, plastificantes ou solventes, como madeira imersa em óleo, superfícies quando estão molhadas ou paredes com revestimento em processo de descascamento. Antes de pintar, recomenda-se efetuar um pré-teste. Tintas à base de solventes e óleos podem ser prejudiciais ao produto. Para aplicações especiais consulte nosso departamento técnico.

Garantia e Armazenamento

Validade de 12 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto. Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Segurança

Para maiores informações sobre manuseio, estocagem, disposição dos resíduos e ecologia, saúde e segurança, propriedades físicas e outros dados de segurança, consulte a FDS (Ficha de Dados de Segurança) do produto.

As informações deste boletim técnico são baseadas através de nossa experiência e conhecimento, sendo de forma orientativa e de acordo com os procedimentos de norma vigente, com análises realizadas em laboratório de acordo com os requerimentos dos produtos. Utilizações não previstas nesse documento não serão contempladas. A Q-Borg garante a qualidade dos seus produtos contra defeitos de fabricação conforme determinações legais do Código de Defesa do Consumidor, lembrando que a performance final do produto é diretamente influenciada pela qualidade da aplicação e condições da mesma, inclusive fatores como clima, temperatura, armazenagem e formas de aplicar. Não assumimos assim, qualquer responsabilidade relativa ao rendimento e ao desempenho de qualquer natureza em decorrência do uso indevido do produto. Este produto exige mão de obra especializada para aplicação. A Q-Borg reserva-se o direito de mudar as especificações ou informações contidas neste boletim sem prévio aviso. Para mais esclarecimentos consultar nosso departamento técnico. Para informações de segurança, manuseio, armazenagem e descarte, consultar a respectiva Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ).



(+55 11) 2482-5000
contato@qborg.com.br