



MANTA LÍQUIDA ACRÍLICA

Membrana impermeabilizante para lajes e coberturas

- ▶ Excelente impermeabilidade e resistência, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos
- ▶ Resistente às intempéries e aos raios UV
- ▶ Proporciona conforto térmico, por refletir os raios solares
- ▶ Grande elasticidade e flexibilidade
- ▶ Aplicação fácil e a frio
- ▶ Não requer proteção mecânica



Características

Q-Borg Manta Líquida Acrílica é um impermeabilizante de característica flexível e elástica de base acrílica, para moldagem no local e aplicação a frio. Proporciona ótima impermeabilização, impossibilitando a penetração da umidade nos ambientes internos. Possui excelente resistência às intempéries e aos raios U.V. Por refletir os raios solares, proporciona maior conforto térmico no ambiente. Produto de grande elasticidade e flexibilidade, ótima impermeabilidade e resistência. Fácil aplicação e não requer proteção mecânica.

Aplicações

Q-Borg Manta Líquida Acrílica é indicado para impermeabilização de áreas expostas e não sujeitas a tráfego de veículos ou pedestres, coberturas inclinadas, lajes de concreto, varandas, terraços, telhas de fibro cimento, marquises, calhas, paredes externas sujeitas a batidas de chuva etc.

Consumo

Consumo aproximado de 1,0 a 1,5 kg/m².

Modo de uso

PREPARO DA SUPERFÍCIE: A superfície deve estar limpa, isenta de partículas soltas, nata de cimento, óleos, desmoldantes etc, e regularizada com argamassa de cimento e areia (traço 1:3), com caimento mínimo de 1% para os ralos.

MODO DE USO: Homogeneizar o produto antes de usar. Aplicar o produto com pincel, vassoura de pêlo macio, broxa, trincha ou rolo de pintura, espalhando o produto de forma uniforme sobre a superfície. Aplicar a primeira demão diluído em 20% de água, e as demais demãos puras, com intervalo de 3 a 6 horas entre cada aplicação, de acordo com as condições do ambiente. Em áreas sujeitas à movimentação estrutural, aplicar uma tela de poliéster entre a 1ª e a 2ª demão. Secagem final em aproximadamente 3 dias, podendo assim se realizado o teste de estanqueidade no local.

Segurança

Q-Borg Manta Líquida Acrílica não é tóxica, não é inflamável, não é corrosiva, podendo ser manuseada normalmente. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelos menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

Garantia e Armazenamento

Validade de 24 meses a partir da data de fabricação. O armazenamento inadequado reduz a garantia do produto.

Armazenar o produto em sua embalagem original, em local seco e fresco, à temperatura de +10 a +25°C, ao abrigo da luz solar direta e longe de fontes de calor. Para evitar a contaminação do produto não utilizado, não retorne qualquer sobra de material em sua embalagem original.

Apresentação



Balde 18kg
NCM: 3209.10.10
Peso líquido: 18kg
Peso bruto: 18,60kg

Cor	Cod. Venda	Cod. Barras
○ Branco	QBORG270364	7898718270364
● Cinza	QBORG270388	7898718270388

Dados Técnicos

Aparência	Líquido viscoso
Odor	Característico
Densidade	1,25 a 1,35
pH	8,0 a 10,0
Viscosidade de RVT 6/20, 25°C	35.000 a 50.000
Solubilidade	Em água = infinita

